CL 152

Водонепроницаемая лента для герметизации швов

Свойства

- высокопрочная, особо тонкая;
- водонепроницаемая;
- атмосферостойкая;
- эластичная, с основой из нетканого материала;
- химически стойкая к кислотам, щелочам,минеральным солям, морской воде;
- проста в применении;
- экологически безопасна;
- долговечная.

Область применения

Герметизирующая лента CL 152 представляет собой сетку из полиэстера с водонепроницаемым покрытием и предназначена для герметизации деформационных и угловых швов внутри и снаружи зданий при условии отсутствия негативного (со стороны основания) давления воды. Применяется при гидроизоляции душевых, санузлов, террас, балконов, бассейнов, резервуаров, дренажных каналов, вводов инженерных коммуникаций и т.д. в сочетании с эластичными обмазочными гидроизоляционными материалами CL 51 или CR 166. В санузлах ленту допускается вклеивать с помощью гидроизоляционной массы CR 65.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям, предъявляемым при работе с обмазочными гидроизоляционными материалами Церезит, в сочетании с которыми применяется лента.

Выполнение работ

На сопрягаемые поверхности вдоль шва наносят гидроизоляционную массу и вклеивают в нее ленту. Лента укладывается сеткой из полиэстера к основанию так, чтобы она полностью закрывала шов. После высыхания гидроизоляционной массы наносят сплошной слой гидроизоляции на обрабатываемую поверхность в 2–3 прохода. Для сохранения эластичности ленты не рекомендуется наносить гидроизоляционную массу на ее среднюю часть. При герметизации деформационных швов ленту рекомендуется укладывать в виде петли.



Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. На стыках ленты необходимо обеспечить перехлест не менее 5 см.

Срок хранения

Хранить в сухом месте. Срок хранения в заводской упаковке - 24 месяца с даты производства.

Упаковка

Лента CL 152 поставляется в рулонах по 10 м, а также в комбинированной упаковке вместе с гидроизоляционной мастикой CL 51, содержащей 7,5 кг мастики CL 51 и 8 м ленты CL 152.

ЦЕРЕЗИТ_CL 152_12. 2025

Технические характеристики

Материал CL 152:	сетка из полиэстера с водонепроницаемым покрытием из термопластичного эластомера
Цвет покрытия:	светло-серый
Разрывная нагрузка при продольном растяжении:	ок. 63 Н / 15 мм
Разрывная нагрузка при поперечном растяжении:	ок. 36 Н / 15 мм
Продольное растяжение при разрыве:	ок. 26%
Поперечное растяжение при разрыве:	ок. 120%
Давление, при котором обеспечивается водонепроницаемость:	0,4 МПа
Стойкость к УФ излучению:	ок. 500 часов
Общая ширина ленты:	120 мм
Ширина водонепроницаемого покрытия:	70 мм
Общая толщина ленты:	0,54 мм
Температура эксплуатации:	от –50 до +100°C

Химическая стойкость герметизирующей ленты CL 152 после 7 суток выдерживания в следующих жидкостях:

Среда	Химическая стойкость
Соляная кислота, 3% р-р	+
Серная кислота, 35% р-р	+
Лимонная кислота, 100 г/л	+
Молочная кислота, 5% р-р	+
Гидроксид калия, 3%	+
Гипохлорит натрия, 0,3 г/л	+
Морская вода, 20 г/л	+

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.