КРЕПС ПРАЙМЕР
Грунтовка для подготовки всех видов впитывающих оснований

Описание

КРЕПС ПРАЙМЕР – водная дисперсия акрилового сополимера, добавки.

Область применения

Для оснований: кирпича, камня, бетона, газобетона, штукатурок, железобетона, ячеистого бетона, стяжек, ГКЛ и других гипсосодержащих оснований. Перед нанесением строительных смесей на гипсовой или цементной основе, облицовкой плиткой, укладкой пола, ВД краски, наклейкой обоев, при обустройстве систем утепления фасадов. Подходит для подготовки оснований по СП 71.13330.2017 и идеально совместима с продуктами «КРЕПС»

Подготовка основания

Перед грунтованием поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпаклевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать санирующим составом. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой.

Не допускается нанесение на промерзшие основания, на невпитывающие поверхности.

Способ применения

Готов к применению, не смешивать с другими материалами не разбавлять. Перед работой тщательно перемешать. Допустимая температура воздуха при нанесении от +5ºС до + 30ºС. При работе в местах с повышенной влажностью убедиться, что выполнена гидроизоляция. Примыкающие поверхности защитить от брызг. При наружных работах основание защищать от осадков и прямых солнечных лучей не наносить на влажную или нагретую поверхность. Сильновпитывающие основания грунтовать в два слоя, последующий слой наносить после высыхания предыдущего. Время высыхания грунтовки – не менее 2-х часов, при температуре окружающей среды + 20 (±2)°С и влажности 65 (±5)%. Расход при однослойном нанесении 100-200 г/м^2, в зависимости от впитывающей способности основания. Дальнейшие работы проводить не менее чем через 5 часов.

Нанесение: кистью, валиком, распылителем.

Очистка инструмента: чистой водой сразу после окончания работ.

Техника безопасности: Лица, занятые в производстве работ с грунтами, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами. Грунтовка не пожароопасна и не токсична.

Транспортировка и хранение:

При температуре от +5ºС до +30 ºС. Срок хранения 24 месяца в заводской упаковке. Беречь от влаги и солнечных лучей, хранить в дали от нагревателей и огня. **Внимание**: с 1 октября по 1 апреля выпускается зимняя версия, которая выдерживает 5 циклов замораживания – оттаивания, с длительностью заморозки не более 2-х недель при температуре до -30ºС. После заморозки грунтовку поместить в тёплое помещение и выдержать не менее 8-ми часов, не нагревать принудительно.

ООО «КРЕПС» 194292, город Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литер А
тел.: +7(812)334-79-79 www.kreps.ru e-mail:info@ kreps.ru

Технические характеристики

Наименование показателя	*Нормируемые значения*
Цвет	цвет в объеме - белый, после высыхания прозрачный
Плотность	1,02±0,02кг/дм^3
Время высыхания	Не менее 120 минут (при температуре + 20^{o}С и относительной влажности воздуха 65%)
Температура применения	от +5^{0}С до +30^{0}С
Расход	100-200 г/м^2 в зависимости от типа обрабатываемой поверхности

Грунт строительный КРЕПС Праймер ТУ 2316-004-38036130-2013